

ÜRÜN TANIMI

Özellikle iç kullanım için dizayn edilmiştir. Saten poliüretan cila verniği. Sıcak su, yumuşak asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır. Hızlı kuruması tozlanmayı en aza indirir.

ÜRÜN BİLGİSİ

| | |
|------------------|----------------------|
| Renk | YVA251 |
| Finiş | Saten |
| Özgül Ağırlık | 0.900 |
| Katı Madde Oranı | 46% |
| Raf ömrü | 2 yıl |
| VOC (arz edilen) | 425 g/lt |
| Birim Ebatları | 375 ml 750 ml 2.5 Lt |


KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

| | Kurutma | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| | 5°C (41°F) | | 15°C (59°F) | | 23°C (73°F) | | 35°C (95°F) | |
| Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO) | 5 saat | | 3 saat | | 1 saat | | 30 dak. | |
| | Kat atma | | | | | | | |
| | Yüzey Sıcaklığı | | | | | | | |
| Üzerine atılabilecek ürünler | 5°C (41°F) | | 15°C (59°F) | | 23°C (73°F) | | 35°C (95°F) | |
| | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Goldspar Satin | 24 saat | 4 gün | 15 saat | 3 gün | 6 saat | 2 gün | 3 saat | 1 gün |

UYGULAMA VE KULLANIM

| | |
|-------------------------------------|--|
| Hazırlık | DAHA ÖNCE DEN CİLALANMIŞ AHŞAP Uygun Durumda Tiner ile temizleyin. 280-320 no kağıt ile zımparalayın. Zımpara tozunu tiner ile yok ediniz. Kötü Durumda Daha önceki bütün boya ları çıkarınız. Çıplak TAHTA 80-180 sınıf kağıtla daha sonra da 280 sınıf kağıtla zımparalayın. Zımparalamadan kalan tozu fırçalayarak, süpürerek ve silerek giderin. Silme işi çözücüyle yapılırsa ilk katı uygulamadan önce tamamen kuruması için bekleyin. Ham ahşabı astarlama Clear Wood Sealer Fast Dry veya inceltilmiş 1 kat Goldspar Satin uygulayın. |
| Yöntem | En az 3 kat inceltilmemiş kat uygulayın. Direk olarak kutudan kullanmayın. Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın. |
| Tavsiyeler | Karıştırma Kullanmadan önce iyice sallayınız. İnceltici İnceltici No.1 İnceltici No.3 Temizleme İnceltici No.1 Havasız sprey Basıncı: 176-210 bar. Uç boyutu: 1365-1580. Konvansiyonel Sprey Basıncı: 2-3 bar. Uç Boyutu: 1.1-1.4 mm. İnceltici No.3 kullanarak %25-%30 inceltin. Rulo Eğer rulo kullanıyorsanız filmin üzerinde hava kabarcıklarının oluşmasını engellemek için yüzeye fırça ile yayın. Diğer Airmix sprey uygulaması: Basıncı: 2 bar. Uç Boyutu: 06-113. En iyi sonucu elde etmek için 320-400 cins kağıt ile katlar arasını yumuşakça zımparalayın. Direk olarak kutudan kullanmayın. Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın. Özel olarak güzel bir sonlama için, Goldspar Satin'i sadece sonkat için uygulayın ve ilk 2 ve 3 katı Goldspar uygulayın. |
| Bazı önemli noktalar | Sadece tavsiye edilen İncelticileri kullanın. Tekne suyun dışındayken uygulama yapın. Doğrudan güneş ışığında boyamaktan kaçınınız. Ürün ısı en az 15°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az 5°C en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır. |
| Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri | Tık ağacı ve Iroko gibi yağlı kereste tahtaları hariç tüm ağaç yüzeylerde kullanılmaya uygundur. |
| Kat Sayısı | En az 3 kat |
| Kaplama | (Teorik olarak) - 11.5 m ² /lt |

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3201 Issue Date:03.08.2010



Goldspar Satin

Vernikler

Hızlı kuruyan saten yat verniği

| | |
|----------------------------|---|
| | (Pratik olarak) - 10.3 m ² /lt |
| Tavsiye edilen DFT | 40 mikron kuru fırça ile |
| Tavsiye edilen WFT | 87 mikron ıslak fırça ile |
| Uygulama Yöntemleri | Havasız sprej, Fırça, Konvansiyonel Sprej, Airmix, Rulo |

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza

GENEL BİLGİ:

Hava ve aşırı sığağa maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/40°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.


ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International®, ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.