

Interspeed Ultra

Antifouling Boya

Yüksek Performanslı Sert Antifouling



ÜRÜN TANIMI

Kirliliğin en yoğun olduğu koşullarda etkin koruma sağlayan, fırçalanabilir ve temizlenebilir sert antifouling boya. Sürat tekneleri için idealdir.

- * Yüksek mukavemetli, sert antifouling boya
- * Gerekğinde kolayca temizlenmesine imkan veren sert parlatılabilir finiş
- * Düz bir yüzey sağlamak için ince zımparaya uygundur
- * Su üzerinde maksimum kayıcılığı sağlayan pürüzsüz finiş
- * Sürekli koruma sağlayan Biolux® teknolojisine sahiptir

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YBA303-Dover White, YBA323-Yeşil, YBA331-Açık Mavi, YBA333-Mavi, YBA341-Kırmızı, YBA353-Navy, YBA363-Gri, YBA366-Princess Grey, YBA393-Siyah Lütfen tüm renk kartelasının mevcudiyetini kontrol edin. Her ülkede tüm renkler olmayabilir.
Finiş	Mat
Özgül Ağırlık	1.5
Katı Madde Oranı	45% ortalama
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	485 g/lit
Birim Ebatları	750 ml 2.5 Lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO)	1 saat	45 dak.	30 dak.	20 dak.
Suya İndirme	24 saat	12 saat	8 saat	6 saat

Not: En yüksek suya girme süresi: 5-15°C - 3 ay; 23°C - 2 ay; 35°C - 1 ay.

	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Üzerine atılabilecek ürünler	Max	Min	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Interspeed Ultra	16 saat	ext	10 saat	ext	6 saat	ext	4 saat	ext
Micron 66	16 saat	ext	10 saat	ext	6 saat	ext	4 saat	ext
Micron Extra (Professional)	16 saat	ext	10 saat	ext	6 saat	ext	4 saat	ext

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	ÖNCE DEN TEMİZLENMİŞ YÜZEYİN Hazırlanması Uygun Durumda Temiz su ile temizleyin ve kurutun. Eğer eski antifouling boya maddesi uyumsuzluk gösteriyor veya bilinmiyorsa Primocon ile kaplayın. Kötü Durumda Interstrip kullanarak tüm antifouling boya maddelerini temizleyin. ASTARLAMA Çıplak yüzeyler için yapılması gereken tüm hazırlıklar veri sayfasında anlatılmıştır. ÇIPLAK GRP Ozmos koruması için Gelshield 200 veya Primocon kullanın. ÇELİK/DEMİR Interprotect veya Primocon ile astar çekin. KURŞUN Etch Prime kullanın. Sonra Interprotect veya Primocon uygulayın. TAHTA Gerekliyorsa Intertox ile muhafaza edin. Interprotect veya Primocon ile astar çekin.
Yöntem	Her seferinde iki kat uygulayın.
Tavsiyeler	Karıştırma Kullanmadan önce iyice sallayınız. İnceltici YTA085 İnceltici No.3 İnceltme İnceltme tavsiye edilmez. Temizleme YTA085 İnceltici No.3 Diğer Suya indirildikten sonra gerçek renk ortaya çıkacaktır. Fazladan bir kat yapmak gerekse bile hesaplanan tüm

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

® International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3223 Issue Date:20.07.2010



Interspeed Ultra

Antifouling Boya

Yüksek Performanslı Sert Antifouling



Bazı önemli noktalar	boyayı kullanın. Doğru kalınlıkta uygulamak performans için önemlidir.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	Beklenenden önce hatalar ile karşılaşmamak için boyayı "Kapsam" bölümündeki değerleri gözönünde bulundurarak kullanın. Ürünün ısı en az -5°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az -5°C en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey ısı en az 1°C ve en fazla 35°C olmalıdır.
Kat Sayısı	Fırça veya rulo kullanarak yılda 2-3 defa.
Kaplama	(Teorik olarak) - 10.5 m ² /lt fırça ile (Pratik olarak) - 9.4 m ² /lt fırça ile
Tavsiye edilen DFT	43 mikron kuru
Tavsiye edilen WFT	96 mikron ıslak
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, HAVASIZ SPREY TAVSİYE EDİLMEZ

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/40°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	GENEL: Biyosid içermektedir. Antifoulingler sadece ıslak zımpara ile kullanılabilir. Sağlık ve Güvenlik önlemleri için güvenlik etiketini okuyunuz. Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansıyla ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

International®, ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.