

Matting Additive

Özel Ürünler

1 komponentli finişler ve verniklerin kullanımı için matlaştırıcı katkı

ÜRÜN TANIMI

Matting additive parlak,saten veya mat bir final için sonkat ve vernikle karıştırılmak üzere özel olarak formüle edilmiştir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YMA715
Özgül Ağırlık	1.010
Katı Madde Oranı	48%
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	412 g/lt
Birim Ebatları	750 ml

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

Kurutma

Kat atma Yüzey Sıcaklığı

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Üzerine atılabilecek ürünler	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Yüzeyin hazırlanması hakkında kullanılan Matting Additive ile ilgili olan etiketteki parlatma ve vernikleme talimatlarını takip edin.
Yöntem	Kullanılan ürünleri uygun şekilde karıştırın. Matting Additive ürününü ne kadar eklerseniz parlaklık seviyesi o kadar düşecektir. Temiz Matting Additive kullanıldığında seçilen finişin opaklığı etkilenecektir. Önce standart cilayı kullanın, daha sonra karıştırılan (matlaştırılmış) cilayı son kat olarak sürün veya tam opaklığı sağlamak için bir kaç kat sürebilirsiniz. Kullanmadan önce iyice sallayınız.
Tavsiyeler	Karıştırma İZLENMESİ GEREKEN METOT: Toplac/Interlux Super: Yoğunluğu = %79 olan finişin üzerine %25 Matting Additive ekleyin. Yoğunluğu = %26 olan finişin üzerine %50 Matting Additive ekleyin. Yoğunluğu = %8 olan finişin üzerine %75 Matting Additive ekleyin. İnceltici YTA800 İnceltici No.1 İnceltme Matting Additive, sonkat ve vernikle karıştırmadan önce %5 oranında inceltilebilir. Tiner No.1 kullanın. Konvansiyonel Sprey (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun) Basınç: 3-4 bar. Uç Boyutu: 1.1-1.4 mm. Spreyleme için kullandığınız tek-komponent finiş veya vernik ürünlerinin veri sayfalarındaki kullanım talimatlarını izleyiniz. Diğer Matting Additive ürününün finiş veya verniklelemeye katılması ürünün kuruma veya kaplama özelliklerini etkilemeyecektir. Cilalanan yüzeyin dayanıklılığını etkilemez. Tüm düşük-parlaklık veren kaplamaların son cilasından sonraki temizliği, tam-parlaklık veren kaplamalar kullanıldığında alınan performanstan daha düşük olacaktır. Tüm karıştırılan maddeler kullanılmazsa daha sonra tekrar kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce iyice sallayınız.
Bazı önemli noktalar	Dış mekan kullanım için formüle edilmiştir. Ürün ısısı en az 15°C ve en fazla 30°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az 5°C en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	Tek-komponentli vernikler ve boyalar ile kullanıma uygundur.
Kat Sayısı	Değişken
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Konvansiyonel Sprey (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun).

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3477 Issue Date:13.12.2011



Matting Additive

Özel Ürünler

1 komponentli finişler ve verniklerin kullanımı için matlaştırıcı katkı

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza

GENEL BİLGİ:

Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynarlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL:

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZİMİ:

Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılamaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International®, ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.