

Micron Extra

Antifouling Boya

Çok Sezonluk Üstün Performans



ÜRÜN TANIMI

Micron Extra güçlü parlatma antifouling boyasıdır ve sadece bir kullanımda 2 senelik koruma sağlar. (3-4 kat). Kontrollü Biyosid sağlayan Biolux™ teknolojisi ile formüle edilmiştir, Micron Extra zor koşullar altında bile ekstra koruma sağlar.

* Üstün Performans - Zorlu şartlarda bile üstün antifouling boya performansı gösterir.

* Tekrar boyamadan vira edip tekrar kullanabilirsiniz.

* Parlatma Sistemi - Boyanın dağılmasını önler.

Tekneyi kullanmadan 12 ay öncesinden bile uygulanabilir.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YBA904-Dover White, YBA920-Mavi, YBA924-Yeşil, YBA929-Navy, YBA944-Kırmızı, YBA964-Gri, YBA994-Siyah
Finiş	Mat
Özgül Ağırlık	1.9
Katı Madde Oranı	60% ortalama
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	350 g/lit
Birim Ebatları	750 ml 2.5 Lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO)	1 saat	45 dak.	30 dak.	20 dak.
Suya İndirme	24 saat	12 saat	8 saat	6 saat

Not: Maksimum suya indirme süreleri: 5-35°C - 12 ay

	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Üzerine atılabilecek ürünler	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Micron Extra	16 saat	ext	10 saat	ext	6 saat	ext	4 saat	ext

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	ÖNCE DEN TEMİZLENMİŞ YÜZEYİN Hazırlanması Uygun Durumda Temiz su ile temizleyin ve kurutun. Eğer eski antifouling boya maddesi uyumsuzluk gösteriyor veya bilinmiyorsa Primocon ile kaplayın. Kötü Durumda Interstrip kullanarak tüm antifouling boya maddelerini temizleyin. ASTARLAMA Çıplak yüzeyler için yapılması gereken tüm hazırlıklar veri sayfasında anlatılmıştır. ÇIPLAK GRP Ozmos koruması için Gelshield 200 veya Primocon kullanın. ÇELİK/DEMİR Interprotect veya Primocon ile astar çekin. KURŞUN Etch Prime kullanın. Sonra Interprotect veya Primocon uygulayın. TAHTA Gerekiyorsa Intertox ile muhafaza edin. Interprotect veya Primocon ile astar çekin.
Yöntem	Kuru teknenin üzerine her sene 2 kat çekin. Köşeli kısımlara, su gelen yerlere, dümene ve omurgaya 3 kat uygulayın. Bu, en yüksek performansı almak için gereklidir. 2 sezonluk koruma istendiğinde karınaya 3 tam kat ve kış ve baş köşelere, su hattı civarına, dümen ve salmaya 4 tam kat uygulayın. Ne kadar fazla uygularsanız, antifouling boya o kadar uzun süreli olacaktır. Uygulamaları tamamladıktan sonra tekne kullanılmadan önce 12 ay boyunca suyun dışında kalabilir.
Tavsiyeler	Karıştırma Kullanmadan önce iyice sallayınız. İnceltici YTA085 İnceltici No.3 İnceltme İnceltme tavsiye edilmez. Temizleme YTA085 İnceltici No.3 Havasız sprey Basıncı: 176-210 bar. Uç Boyutu: 2180. Diğer Airmix sprey uygulaması: Basıncı: 2.5 bar. Uç boyutu: 20-113. Suya indirildikten sonra gerçek renk ortaya

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

® International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3433 Issue Date:22.07.2010



Micron Extra

Antifouling Boya

Çok Sezonluk Üstün Performans



	çıkacaktır. Fazladan bir kat yapmak gerekse bile hesaplanan tüm boyayı kullanın. Doğru kalınlıkta uygulamak performans için önemlidir.
Bazı önemli noktalar	Beklenenden önce hatalar ile karşılaşmamak için boyayı "Kapsam" bölümündeki değerleri gözönünde bulundurarak kullanın. Ürünün ısı en az -5°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az -5°C en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey ısı en az 1°C ve en fazla 35°C olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	GRP, Tahta, Çelik/Demir, Kurşun. Alüminyum/Alaşımlı yüzeyler veya çinko ile spreyleneş yüzeylerde kullanılmaya uygun deęildir. Bir çok tipte olan antifouling boyaaların üzerinde kullanılabilir.
Kat Sayısı	Fırça veya rulo kullanarak yılda 2-3 defa.
Kaplama	(Teorik olarak) - 10.0 m ² /lt Fırça ile, Sprey ile 3.0 m ² /lt.
Tavsiye edilen DFT	60 mikron kuru
Tavsiye edilen WFT	100 mikron ıslak
Uygulama Yöntemleri	Havasız spre, Fırça, Airmix, Rulo

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı sıcağa maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/40°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynırlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	GENEL: Biyosid içermektedir. Antifoulingler sadece ıslak zımpara ile kullanılabilir. Sağlık ve Güvenlik önlemleri için güvenlik etiketini okuyunuz. Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak deęişikliklere tabidir.</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

® International®, ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.