

Schooner Gold

Vernikler

Gelişmiş UV Teknolojili Çok Parlak Vernik

ÜRÜN TANIMI

Gelişmiş UV Teknolojisine sahip, geleneksel amber rengi ile ahşabın natürel rengini güçlendiren çok parlak yat verniği. Olağanüstü derin parlaklığı ve rengini verniğin ömrü boyunca kaybetmez.

* UV filtreleri, HALS (amin dengeleyiciler) ve reçinelerin mükemmel birleşimi sayesinde en uzun süre dayanan tek komponentli verniğimiz

* Daha güçlü ve mükemmel kendi kendine yayılma özellikleri ile daha yüksek kalınlık, daha az çalışma zamanı yaratan formülasyon

* 4-6 katta profesyonel bir finiş sağlar; her iki kattan sonra zımpara

* Tik ve Iroko gibi yağlı ağaçlar da dahil tüm ahşaplarda kullanıma uygundur.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YVA500
Finiş	Çok Parlak
Özgül Ağırlık	0.9
Katı Madde Oranı	48%
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	408 g/lt
VOC (EU Solvent)	440.71 g/kg Avrupa Birliği Solvent Emisyon Yönetmeliği (Council Directive 1999/13/EC)
Birim Ebatları	750 ml, 2.5 lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO)	4 saat	3 saat	2 saat	1 saat
Tam kuruma (ISO)	12 saat	9 saat	6 saat	3 saat

Üzerine atılabilecek ürünler	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Compass	16 saat	1 ay	14 saat	1 ay	12 saat	1 ay	8 saat	1 ay
Goldspar	16 saat	1 ay	14 saat	1 ay	12 saat	1 ay	8 saat	1 ay
Goldspar Satin	16 saat	1 ay	14 saat	1 ay	12 saat	1 ay	8 saat	1 ay
Original	16 saat	1 ay	14 saat	1 ay	12 saat	1 ay	8 saat	1 ay
Schooner	16 saat	1 ay	14 saat	1 ay	12 saat	1 ay	8 saat	1 ay
Schooner Gold	16 saat	1 ay	14 saat	1 ay	12 saat	1 ay	8 saat	1 ay

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık

DAHA ÖNCE DEN Cİ LALANMIŞ AHŞAP

Uygun Durumda Tiner ile temizleyin. 280-320 no kağıt ile zımparalayın. Zımpara tozunu tiner ile yok ediniz.

Kötü Durumda Daha önceki bütün boya ları çıkarınız.

Tatmin edici finişe ulaşılana kadar 2-6 kat uygulayın. Her iki kattan sonra 320-400 derece kağıt ile zımparalayın.* Toz ve pislikleri temizleyin.

Çıplak TAHTA 80-180 cins kağıtla sonra 280 cins kağıtla zımparalayın. Yüzeyi artık maddelerden ve toz lardan temizleyin. Eğer bir solvent ile temizliyorsanız ilk kat verniği uygulamadan önce tam kurumasını sağlayın.

TİK GİBİ YA ĞLI AHŞAPLAR Schooner Gold uygulaması öncesinde yüzey iyie yağdan arındırılıp hazırlanmalıdır. İlk katı uygulamadan önce yüzeyin tamamen kuru olduğundan emin olunuz. İstenirse Clear Wood Sealer Fast Dry ile astarlanabilir.

Fırça/Rulo Clear Wood Sealer Fast Dry kullanılmayacaksa, ilk katı Tiner No. 1 ile %50 inceltin. İkinci katı Tiner No.1 ile %25 incelterek uygulayın. Takip eden katlar ortamın sıcaklığına, uygulama metodlarına ve kişisel tercihlere göre % 15 oranında inceltiler. Tatmin edici finişe ulaşılana kadar ekstra 4-6 kat (fırça)/5-8 kat (rulo) ile uygulayın. Her iki kattan sonra 320-400 derece kağıt ile zımparalayın.* Toz ve pislikleri temizleyin.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.



Yöntem	* Estetik görüntü kat arası zımpara ile iyileştirilebilir. Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın. Direkt olarak kutudan kullanmayın. Etrafa bulaşmasını engellemek için boya süzgecinden geçirin. Çok kalın olmamasına özen gösterin.
Tavsiyeler	Karıştırma Kullanmadan önce iyice karıştırın. İnceltici Fırça - YTA 80 Thinner No.1. Sprey - YTA085 İnceltici No. 3. İnceltme İlk katı %50 incetin. İkinci katı Tiner No.1 ile %25 incelterek uygulayın. En iyi finişe ulaşmak için takip eden katlar ortamın sıcaklığına, uygulama metodlarına ve kişisel tercihlere göre % 15 oranında inceltilir. Temizleme YTA800 Tiner No.1. Konvansiyonel Sprey (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun) Basınç Pot: 1 - 2 bar 14,5 - 29 psi (tabanca basıncı), 8 - 10 psi (hava basıncı) Uç: 1.2-1.4 mm. İnceltici No.3 kullanarak %25-%30 inceltin.. Fırça Her zaman özel olarak vernik için belirlenmiş temiz bir fırça kullanın. Kullanmadan önce fırçaları temizleyin. Rulo Rulo uygulamasında, ince tüy rolu kullanın ve doğal domuz kılı fırçayla veya pedle uygulayın aksi takdirde hava kabarcıkları boya filmi içinde hapsolabilir. Diğer Sprej basınçları sadece tavsiyeleri sıralamaktadır. Uygulayıcı, sprej tekniklerinden en iyi sonucun elde edilmesini sağlayan her türlü teknik ile ve uygun hava koşullarında uygulayabilir. Schooner Gold'ı fırça veya rulo ile uygularken, belirtilen kuru film kalınlığına ulaşılması gerekmektedir bu yüzden atılacak kat sayılarının ayarlanması önemlidir.
Bazı önemli noktalar	Çiplak ahşapı hiç bir zaman uzun süreli nem çekebileceği yerlere bırakmayın. Schooner Gold ürününü direkt olarak kutusundan kullanmayın. Bu ürünün ömrünü kısaltacaktır. Uygun kurutma süresinin dikkatle izlenmemesi yanlış kurutma, kırışma ve yapışkanlık kaybına sebep olacaktır. Doğrudan güneş ışığında boyamaktan kaçınınız. Tekne suyun dışındayken uygulama yapın. Sadece tavsiye edilen İncelticileri kullanın. Dış mekan kullanım için formüle edilmiştir. Eğer üst kaplama limitini aştıysanız, 280-320 (grit) cins kağıt ile zımparalayın. Ürün ısı en az 10°C ve en fazla 29°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az 10°C en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 10°C, en çok 29°C olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	Tik ve İroko gibi yağlı tahtaların üzerine inceltildikten ve astarlandıktan sonra direkt olarak kullanılabilir. Tek komponentli ürünlerin üzerine asla çift komponentli ürün uygulamayın.
Kat Sayısı	Daha önceden verniklenmiş ahşap: 2-4 inceltilmemiş kat (inceltilmişse 4-6 kat). Ham ahşap: İnceltilmiş 2 kat atarak astarlayın. Üzerine 4 inceltilmemiş veya inceltilmişse 4-6 kat uygulama yapın.
Kaplama	(Teorik olarak) - 14.3 m ² /lt fırça ile (Pratik olarak) - 12.9 m ² /lt fırça ile
Tavsiye edilen DFT	35 mikron kuru
Tavsiye edilen WFT	70 mikron ıslak
Uygulama Yöntemleri	Fırça, Rulo, Konvansiyonel Sprej (Sadece profesyonel sprej uygulamasına uygun).

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynerlerde tutulmalıdır.
Güvenlik	GENEL BİLGİ: Herzaman eldiven ve koruyucu gözlük kullanarak teninizi koruyunuz. Uygulamaclar bu ürün için Malzeme Güvenlik Föyü'nün bir kopyasına sahip olmalıdır ve uygulamadan önce tüm güvenlik talimatlarına aşina olmalıdır. Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i>