

ÜRÜN TANIMI

Toplac su hattı üzerinde bulunan tüm yüzeyler için kullanılan parlak marin boyasıdır. Uygulaması fırça, rulo veya ped ile son derece kolaydır ve dayanıklılığını arttıran UV filtresi içerir.

* Mükemmel akışkanlık özelliğine sahiptir

* Parlak renk yelpazesi

* Diğer alkali boyalara göre iki kat daha fazla uzun ömürlüdür

Eşsiz kimyasal yapısı ile Toplac, geleneksel boyalara nazaran daha uzun süren parlak finiş sağlar.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YKA027-Krem, YKA184-Med. White, YKA187-Ivory, YKA241-Norfolk Green, YKA265-Rescue Orange, YKA504-Fire Red, YKA905-White 905, YKA923-Squall Blue, YKB000-Kar Beyaz, YKB914-Baltic Blue, YKB993-Oxford Mavisi, YKE938-Danube Blue, YKF684-Atlantic Grey, YKF991-Mauritius Mavisi, YKJ292-Bounty, YKS101-Sarı, YKS299-Rochelle Kırmızı, YKS936-Lauderdale Blue, YKT541-Donegal Green, YKU898-Bondi Blue, YKY999-Jet Siyah, YKZ501-Rustic Red. Detaylı bilgi için renk tablosuna bakınız.
Finiş	Çok Parlak
Özgül Ağırlık	1.1
Katı Madde Oranı	51%
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	404 g/lit
VOC (EU Solvent)	367.3 g/kg Avrupa Birliği Solvent Emisyon Yönetmeliği (Council Directive 1999/13/EC)
Birim Ebatları	750 ml, 375 ml (sadece bazı renkler), 2.5 Lt (sadece bazı renkler)

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO)	6 saat	3 saat	2 saat	1 saat

	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Üzerine atılabilecek ürünler	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Toplac	24 saat	4 gün	16 saat	3 gün	8 saat	2 gün	6 saat	1 gün

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık

Önceden boyanmış yüzeyler:

Uygun Durumda: Uygun temizleyici ile yıkayın, temiz su ile durulayın ve kuruması için bırakın. 280-320 dereceli zımpara kağıdıyla zımparalayın.

Kötü Durumda: Tüm eski kaplamaları ve astarları çıkarın.

ASTARLAMA: Yüzey hazırlığı veri etiketinde ayrıca anlatılmıştır.


Çıplak TAHTA: 80-180 cins kağıtla sonra 280 cins kağıtla zımparalayın. Zımparalamadan oluşan tozu fırçalayarak, tozunu alarak veya silerek temizleyin. Solvent ile temizleyecekseniz, doğrudan ahşap üzerine (çeşitli kaplama sistemlerine bakınız) önerilen ürünleri sürmeden evvel tamamen kuruması için bekleyiniz. Yacht Primer veya Clear Wood Sealer Fast Dry ile astarlayın.

ÇELİK: Super Cleaner veya Solvent yardımı ile yağdan arındırınız. Sa 2½ için grit raspa yapınız-beyaz metal yüzeye yakın. Raspalama mümkün değilse, 24-36 derece (grit) disk ile 50-75 mikron desenli uniform, beyaz, parlak metal yüzey haline getirin. Küçük alanlarda motorlu zımpara kullanın. İyice temizledikten sonra kuruması için bırakın. Yacht Primer ile astarlayın.

ALÜMİNYUM: Bir solvent veya Super Temizleyici kullanarak yağı alın. 60-120 no'lu kağıt ile (alüminyum ile uyumlu) güzelce zımparalayın. İyice temizledikten sonra kuruması için bırakın. Mümkün olduğunca çabuk (8 saat içinde) Yacht Primer ile astarlayın.

GRP: Super Cleaner veya Solvent yardımı ile yağdan arındırınız. 180-220 no'lu kağıt ile güzelce zımparalayın. İyice

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3533 Issue Date:21.09.2010



Yöntem

Tavsiyeler

Bazı önemli noktalar

Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri

Kat Sayısı

Kaplama

Tavsiye edilen DFT

Tavsiye edilen WFT

Uygulama Yöntemleri

temizledikten sonra kuruması için bırakın. Astar gerektirmez- doğrudan GRP üzerine Pre-Kote uygulayın.

YAŞLI/BOZULMUŞ JELKOTLAR: Potansiyel olarak gözenekli doğasına bağlı olarak yaşlı/bozulmuş jelkotların boyadan sonraki solvent/nem geçirgenliği riski yeni jelkotunkinden daha fazladır. Sonuç olarak bu geçirgenlik boya filminde kabarcıklanmaya neden olabilir. Boya filmindeki bu kabarcıklanma riskini azaltmak için, jelkotu tamamen kaplamak adına 3 kat Interprotect tavsiye edilir. Interprotect üzerine, sonkat uygulaması öncesinde Perfection Undercoat atılmalıdır.

TÜM YÜZEYLER: Ara kat olarak Pre-Kote kullanın. Toplac sprej ile uygulanacaksa Pre-Kote en azından 14 gün önce sürülmüş olmalıdır. Eğer bu mümkün değilse astar olarak Perfection Undercoat da uygulanabilir.

Arakatı pürüzsüz 320-400 dereceli islak veya kuru zımpara yapın. Tozu, toz bezi ile giderin. 1-3 kat uygulayın..

Karıştırma Kullanmadan önce iyice sallayınız.

İnceltici İnceltici No.1 İnceltici No.10

İnceltme Sıcak veya rüzgarlı ortamlarda uygulamayı kolaylaştırmak için %10 tiner eklenebilir.

Temizleme İnceltici No.1

Havalandırma ve Rutubet Kontrolü Kuru ve havalandırması iyi olan ortamlarda kullanın. Geceyarısı yağışma parlaklık kaybına neden olabileceğinden akşam geç saatlerde uygulama yapmaktan kaçınınız.

Konvansiyonel Sprej Yaklaşık 18-22 saniye (BS4) veya 16-20 saniye (DIN4) boyunca İnceltici No.10 ile %10-25 inceltin. Basınç: 3-4 bar. Uç Boyutu: 1.1-1.4 mm. NOT: Pre-Kote arakatı, Toplac kullanmadan önce en az 14 gün dinlendirilmelidir.

SPREY UYGULAMASI - SADECE PROFESYONEL UYGULAMACILAR İÇİN.

Diğer Açık renkler için, derinliğini ve opaklığını arttırmak için boyanın ilk katı ile arakatı 50:50 oranında karıştırın. Silindiri uygularken en iyi sonucu alabilmek için, fırça ile bitirin.

Toplac eğer 80°C üzerinde kullanılırsa renkleri bozabilir. Tamamen su içinde kalacak yüzeyler için uygun değildir. 5°C altında kullanmayınız.

Ambient temperature should be minimum 5°C/40°F and maximum 35°C/95°F.

Ürün ısısı en az 15°C ve en fazla 35°C olmalıdır.

Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.

Çiğ yağması, gece içinde parlaklık kaybına sebep olabileceği için gece içingeç saatlerde uygulamaktan kaçınınız.

Önceden hazırlanmış boya şemalarının üzerine veya uygun şekilde hazırlanmış ve kat atılmış yüzeylerde kullanın.

1-3 kat

(Teorik olarak) - 13.33 m²/lt

(Pratik olarak) - 12.0 m²/lt fırça ile, 8 m²/lt spreyle

38 mikron kuru

75 mikron islak

Konvansiyonel Sprej, Brush, Roller

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza

GENEL BİLGİ:

Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/40°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL:

Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.

ATIKLARIN TANZİMİ:

Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.