

Trilux 33

Antifouling Boya

Yüksek Performanslı Parlak Renkli Antifouling Boya

ÜRÜN TANIMI

Daha parlak beyaz ve geliştirilmiş koruma sağlayan yeni formülü ile Trilux 33 yüksek performanslı parlak renkli antifouling boyadır. Biolux Technology® ile güçlendirilmiş yavaş eriyen formülü boya kalınlaşmasını engeller ve 18 aya kadar kirlenmeyi önler. Alüminyum da dahil tüm tekne yapıları ile uyumlu olan Trilux 33 şimdi daha az VOC içeren formülü ile çevresel solvent emisyonunun azaltılmasına da yardımcı olmaktadır.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YBA064-Beyaz, YBA065-Lacivert, YBA067-Siyah, YBA069-Kırmızı, YBA070-Yeşil, YBA071-Mavi, YBA072-Gri
Finiş	Mat
Özgül Ağırlık	1.6
Katı Madde Oranı	55%
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	390 g/lit
Birim Ebatları	5 lt, 20 lt

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO)	2 saat	1.5 saat	1.5 saat	1 saat
Suya İndirme	24 saat	24 saat	8 saat	6 saat

Not: Maksimum suya indirme süresi 1 aydır. Eğer bu süreyi aşarsanız suya indirmeden önce, basınçlı su veya ıslak 180-240 cins kağıt ile zımpara yapınız.

Üzerine atılabilecek ürünler	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Trilux 33	24 saat	süresiz	16 saat	süresiz	6 saat	süresiz	4 saat	süresiz

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Tamir Bakım Trilux 33 ilk katı her zaman tavsiye edilen astar sistemi üzerine uygulanmalıdır. Astar yüzeyi temiz ve üstünde benzin, gaz, tuz vb. kirleticiler olmamalıdır ve astar için belirlenmiş kat atma zaman aralığında Trilux 33 ile kat atılmalıdır. BAKIM ve Yenileme Yüzeyi yağdan arındırın. Geri kalan tüm alanı kontrollü yüksek basınçlı yıkama ile temizleyin (3000psi/211 bar). Korozyona uğramış alanların tamirinde tavsiye edilen antikorozyon astar sistemini (Primocon) uygulayınız. ASTARLAMA Çıplak yüzeyler için yapılması gereken tüm hazırlıklar veri sayfasında anlatılmıştır. ÇIPLAK GRP Ozmos koruması için Gelshield 200 veya Primocon kullanın. ÇELİK/DEMİR Interprotect veya Primocon ile astar çekin. KURŞUN Interprotect veya Primocon ile astar çekin. TAHTA Interprotect veya Primocon ile astar çekin. ALÜMİNYUM/ALAŞIM Interprotect'ten sonra Primocon ile devam edin.
Yöntem	Alanın temiz ve kuru olduğundan emin olun. Belirlenmiş kat atma aralıkları içinde Trilux 33 uygulayın. Çeneler, dümen, kıç ve baş tarafı ve kenar alanlar için ilave bir şerit kat daha uygulayın. Not: Suya indirme için maksimum zaman 1 aydır. Eğer son katın üzerinden 1 aydan fazla zaman geçerse, yüzey basınçlı su ile yıkanmalı veya 180-240 cins ıslak kağıt kullanarak suya indirmeden önce zımpara yapınız.
Tavsiyeler	Karıştırma Kullanmadan önce iyice sallayınız. İnceltici İnceltici No.3 İnceltme İnceltme tavsiye edilmez. Sadece istisnai durumlarda kullanın. Örneğin, sıradışı hava şartları. Temizleme İnceltici No.3

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.



Trilux 33

Antifouling Boya

Yüksek Performanslı Parlak Renkli Antifouling Boya



	Havasız sprey Basıncı: 176-210 bar. Uç Boyutu: 2180. - Sadece profesyonel kullanıma uygundur. Diğer Fazladan bir kat yapmak gerekse bile hesaplanan tüm boyayı kullanın. Doğru kalınlıkta uygulamak performans için önemlidir.
Bazı önemli noktalar	Trilux 33 belirli bir periyod mesela kış mevsimi süresince dışarıda kalmış ise suya indirilmeden önce basınçlı su ile yıkanmalıdır. Ürün ısı en az 5°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az 5°C en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey ısı çığ noktasının 3°C üstünde ve en fazla 35°C olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	Tüm yüzeylerde kullanılmak için uygundur. Uygun şekilde astarlanmış alüminyum, alışımlı ve çinko spreylanmış metallerle kullanılabilir. Bir çok tipte olan antifouling boyaların üzerinde kullanılabilir. Antifouling boyaları, Primocon, Intertuf 203 veya Interprotect ile astarlayın. Uyumluluk konusunda daha detaylı bilgi edinmek için International Teknik Temsilcisi ile bağlantı kurun.
Kat Sayısı	Airless (havasız) sprey ile 2, rulo ile 3.
Kaplama	(Pratik olarak) - 4.3 m ² /lt spreyle, 8.3 m ² /lt rulo ile.
Tavsiye edilen DFT	90 mikron kuru sprey, 60 mikron kuru rulo
Tavsiye edilen WFT	164 mikron ıslak sprey, 109 mikron ıslak rulo
Uygulama Yöntemleri	Havasız sprey, Fırça, Rulo. Sprey uygulaması sadece tam yüz maskesi de dahil uygun güvenlik ekipmanlarına sahip profesyonel uygulamacılar için tavsiye edilmektedir.

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C/95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	GENEL: Biyosid içermektedir. Antifoulingler sadece ıslak zımpara ile kullanılabilir. Sağlık ve Güvenlik önlemleri için güvenlik etiketini okuyunuz. Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılamaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

® International®, ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.