

Trilux Prop-O-Drev .

Antifouling Boya

Pervaneler, Kıçtan takmalar ve Kuyruk için



ÜRÜN TANIMI

Yeni Trilux Prop-O-Drev ., antifouling boya ve özel olarak dış yüzeylerde, kuyruklarda, pervanede ve kıç donanımlarda kullanılmak üzere üretilmiştir.

- * Ulaşması zor alanları boyamak için idealdir
- * Hızlı ve kolay uygulanması size zaman ve efor kazandırır.
- * Alüminyum üzerine de kullanılabilir

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YBA768-Gri, YBA798-Siyah
Finiş	Mat
Özgül Ağırlık	0.8
Katı Madde Oranı	9% ortalama
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	691 g/lt
Birim Ebatları	500 ml

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma			
	0°C (32°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Suya İndirme	3 saat	3 saat	3 saat	3 saat

	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	0°C (32°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Üzerine atılabilecek ürünler	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Trilux Prop-O-Drev .	30 dak.	süresiz	30 dak.	süresiz	30 dak.	süresiz	30 dak.	süresiz

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	Çıplak metali ve fabrikada emayelenmiş yüzeyleri 2 kat olmak üzere VC Prop-O-Drev Astar ile 2 kat astarlayın. Bunu yapmanız kesin olarak gereklidir çünkü yeni VC Prop-O-Drev ürünü alüminyum ve alaşımlar üzerinde direk olarak kullanılmaya uygun değildir. Daha önce antifouling boya kullanılmış yüzeylerde en iyi sonucu elde etmek için mevcut olan boyayı temizlemeniz gerekmektedir. 240 cins ıslak kağıt ile zımparalayın.
Yöntem	Yüzeyden 10-15cm uzaklıktan spreyleyin. En az 3 kat uygulayın ve her kat arasında 30 dakika bekleyin.
Tavsiyeler	Karıştırma Kutuyu iyice sallayın. Karıştırma bilya sesi geldiğinde, min 2 dakika kullanımdan önce sallayın. Spreylemeden sonra nozulu temizlemek için 2 saniye spreyleyiniz ve kutuyu ters yüz edin. İnceltici VC General Thinner. Temizleme VC General Thinner. Diğer Fazladan bir kat yapmak gerekse bile hesaplanan tüm boyayı kullanın. Doğru kalınlıkta uygulamak performans için önemlidir.
Bazı önemli noktalar	Beklenenden önce hatalar ile karşılaşmamak için boyayı "Kapsam" bölümündeki değerleri gözönünde bulundurarak kullanın. Ürünün ısı en az 0°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Hava sıcaklığı ise en az 0°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey ısı en az 1°C ve en fazla 35°C olmalıdır.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	Tüm yüzeylerde kullanılmak için uygundur. Uygun şekilde astarlanmış alüminyum, alaşımlı ve çinko spreylemiş metallerle kullanılabilir. Fabrikada emayelenmiş cilalarla da kullanılabilir.
Kat Sayısı	En az 3 kat
Kaplama	Orta boyutlu dış yüzeylerde Yaklaşık 1 kutu.

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza GENEL BİLGİ:

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.
® International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3510 Issue Date:02.08.2011



Trilux Prop-O-Drev .

Antifouling Boya

Pervaneler, Kıçtan takmalar ve Kuyruk için



Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/40°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz.

TAŞIMA:

Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynarlarda tutulmalıdır.

Güvenlik

GENEL: Biyosid içermektedir. Antifoulingler sadece ıslak zımpara ile kullanılabilir. Sağlık ve Güvenlik önlemleri için güvenlik etiketini okuyunuz. Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz.


ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.

Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.

TEKZİP

Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International®, ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.