

ÜRÜN TANIMI

Esnek ahşap yağı/verniği hibrit ahşabınıza cildiniz gibi bakar. Mikro gözenekli özellikleri sayesinde uygulaması kolaydır. İnceltme veya katlar arasında zımparaya gerek yoktur. Yayılması ve akışkanlığı çok iyi olan Woodskin hoş, şeffaf parlaklıkta kurur. Çizilmeyen ve kırılmayan ince yüzey film oluşturan Woodskin, ahşabın içine çok iyi nüfuz eder. Çok az bakım gerektirir - sezondan sezona kolyca temizlenir ve yeniden uygulanır. Tik ve İroko gibi yağlı ağaçlar da dahil tüm ahşaplarda kullanıma uygundur.

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YVC316-Naturel Tik
Finiş	Saten
Özgül Ağırlık	0.92
Katı Madde Oranı	41.60%
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	447 g/lt
Birim Ebatları	750 ml, 2.5 lt


KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

		Kurutma	
		23°C (73°F)	
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi (ISO)		4 saat	
Tam kuruma (ISO)		24 saat	
		Kat atma	
		Yüzey Sıcaklığı	
		23°C (73°F)	
Üzerine atılabilecek ürünler		Min	Max
Woodskin		24 saat	-

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık	DAHA ÖNCE WOODSKIN VEYA SIKKENS CETOL MARINE İLE VERNİKLENMİŞ YÜZEYLER Hafif bir deterjanla iyice temizleyin. Zımpara ile yüzeyi pürüzlendirin, tatlı suyla iyice temizleyin ve kurumaya bırakın. DAHA ÖNCE DEN CİLALANMIŞ AHŞAP Daha önceki bütün boya ları çıkarınız. Ham ahşap için talimatları izleyin HAM AHŞAP/KONTRAPLAK Woodskin özel bir hazırlık gerektirmeksizin ham ahşaba doğrudan uygulama için geliştirilmiştir. Woodskin uygulama öncesinde zımparaya ihtiyaç yoktur. Ancak, estetik görüntü ön plandaysa, ham ahşap önce 80-180, sonra 280 kağıt zımpara ile pürüzlendirilmelidir. Zımparalamadan kalan tozu fırçalayarak, süpürerek ve silerek giderin. Silme işi çözücüyle yapılırsa ilk katı uygulamadan önce tamamen kuruması için bekleyin. Yağlı ağaçlara uygulanıyorsa yüzey iyi bir şekilde yağdan arındırılmalı ve hazırlanmalıdır. Tiner No:1 tavsiye edilmektedir.
Yöntem	Uygulama (Fırça) Woodskin doğrudan ham ahşaba veya daha önce vernikli kendi üzerine uygulanabilir. Kullanacağınız kadar miktarı başka bir kutuya boşaltın. En az 3 kat fırça kullanarak uygulayın; bunun için uzun kıllı tip fırça tavsiye edilir. Katlar arasında zımpara gerektirmez. Katlar arasında 24 saat kuruması için bırakın. İnceltme tavsiye edilmez.
Tavsiyeler	Karıştırma Kullanmadan önce iyice karıştırın. İnceltici İnceltmeyin. İnceltme Tavsiye edilmez. Havasız sprey Tavsiye edilmez. Konvansiyonel Sprey Tavsiye edilmez. Fırça Tavsiye edilen. Rulo Tavsiye edilmez. Temizleme İnceltici No.1.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.




Bazı önemli noktalar	Çiplak ahşabı hiç bir zaman uzun süreli nem çekebileceği yerlere bırakmayın. Woodskin ürününü direkt olarak kutusundan kullanmayın. Bu ürünün ömrünü kısaltacaktır. Uygun kurutma süresinin dikkatle izlenmemesi yanlış kurutma, kırışma ve yapışkanlık kaybına sebep olacaktır. Doğrudan güneşişığında boyamaktan kaçınınız. Tekne suyun dışındayken uygulama yapın.
Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	Tik gibi yağlı ahşaplar dahil tüm ahşap tiplerinde kullanıma uygundur.
Kat Sayısı	En az 3 kat
Kaplama	(Teorik olarak) - 10 m ² /lt (Pratik) - Yüzeğe bağlıdır
Uygulama Yöntemleri	Fırça

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı ısıcağa maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

 International®, ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.