

## PORTAKAL KABUĐU



Portakal kabuđu, bir yüzeyde, portakal kabuđunu andıran tümsekçik ve çukurların oluşmasıdır. (**Şekil.1: Fırında pişirilmiş bir sunai sonkat boyada tipik bir portakal kabuđu görüntüsü**)

Portakal kabuđu görüntüsü genellikle yayılma yetersizliğinden kaynaklanır ve hem püskürtme hem de rulo ile uygulanan boyalarda sık rastlanan bir kusurdur. Portakal kabuđu filmin yayılmasını engelleyen yüksek viskozitenin bir sonucu da olabilir. Ayrıca, yüzey gerilim gradyanı etkisindeki boya hareketleri de portakal kabuđu görüntüsü sonucunu verebilir. (Bkz.Tepeler ve çukurlar). Kuru püskürtme veya hızlı çözücü karışımlarının kullanılması da bu soruna yol açar. Eğer sorunun kaynağı yüksek viskozite ise tedavi, katı maddeyi düşürmek, daha düşük molekül ağırlıklı reçine kullanmak ya da pigment yüklenmesini azaltmakla sağlanabilir. Silikon yağları veya düşük enerjili polimerler gibi yayılma denetleyici katkıları, yüzey gerilimi etkisindeki hareketlerin etkin biçimde önlenmesi işlevini görür (Ayrıntılar için "Arakat..." bölümündeki irdelemeye bakınız.). Yüksek kaynama noktalı bir kuyruk çözücü\* kullanımı da fırında filmin daha uzun süre açık kalmasını sağlayarak yayılmayı iyileştirebilir.

**Kuyruk çözücü deyimi**, yaş boya filmini diğer çözenlerden daha geç terkeden, mevcut polimer(ler) için iyi bir çözücü olan ve formül içinde diğer çözenlere oranla daha az miktarda kullanılan çözenler için kullanılır.

